

ESTUFLEX E

Estuco plástico acrílico para interiores y exteriores

Descripción

ESTUFLEX E es un estuco plástico acrílico de color blanco, diseñado para estucar techos y muros interiores, estucar muros y fachadas exteriores, así como para el tratamiento o masillado de juntas y accesorios en la instalación de paneles de fibrocemento y yeso (Drywall).

ESTUFLEX E cumple con los requerimientos de la norma ASTM C-475 "Especificación estándar para juntas compuestas y cinta de unión para acabado de placas de yeso".

Información Técnica

Apariencia : Masilla plástica
Color : Blanco mate
Densidad : 1.55 kg/l +/- 0.1 kg/l
Contenido VOC : 0%
pH : 8.3 – 9

Usos

ESTUFLEX E puede ser aplicado sobre cualquier superficie de mampostería tal como concreto, mortero, ladrillos y bloques de arcilla, así como en láminas de fibrocemento y yeso-cartón (Drywall) para:

- Estucado o enlucidos de fachadas y muros exteriores.
- Estucado y enlucido de muros y techos interiores.
- Resanar y reparar fisuras, ampollamientos y desprendimientos de pinturas.
- Acabado excelente de pañetes para la aplicación de pinturas impermeables.
- Tratamiento y empalme de juntas, verticales y accesorios en las instalaciones de paneles de fibrocemento y yeso-cartón (Drywall) cumpliendo la ASTM C-475.

Ventajas

- Libre de asbestos.
- Alta blancura.
- Sin compuestos orgánicos volátiles VOC.
- Listo para usar, solo basta mezclarlo con espátula antes de aplicar.
- Brinda excelentes acabados lisos o con texturas sencillas.
- Rápido secado.
- Su consistencia ideal sin escurrimientos facilita la aplicación y disminuye los desperdicios de material.
- Ideal para resanar y reparar juntas, fisuras, cintas y vértices.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente adherencia, dureza, y resistencia al fisuramiento gracias a su baja contracción y contenido polimérico.
- Fácil de lijar.

Rendimiento

ESTUFLEX E rinde aproximadamente 1,0 kg/m² – 1,5 kg/m²; el rendimiento puede variar dependiendo de las características y la rugosidad de la superficie.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**

ESTUFLEX E

Estuco plástico acrílico para interiores y exteriores

TRATAMIENTOS PARA MUROS

ESTUFLEX E

TX40T313

Aplicación

ESTUFLEX E viene listo para utilizar, solamente es necesario homogeneizarlo con una espátula antes de usarlo. Evite mezclar demasiado, pues esto podría causar la formación de cráteres.

Preparación de la superficie

La superficie sobre la que se va a aplicar el material debe estar seca, sana y libre de polvo, lechadas de cemento o sustancias extrañas que puedan alterar la adherencia del material.

Aplicación en muros y techos

- El material se aplica con llana lisa, de manera similar a un estuco convencional, en capas hasta obtener el espesor deseado.
- El espesor recomendado por capa es de máximo 1 mm.
- Se debe esperar que la superficie esté seca antes de aplicar la siguiente capa.
- El producto se debe dejar secar entre capas de 1 a 3 horas dependiendo del espesor y las características de la superficie, temperatura y humedad relativa del ambiente.
- Nivele con una esponja húmeda si es necesario, esto disminuirá el uso de lija en la capa final.
- Después de la aplicación de la última capa y de que ésta esté completamente seca, lije si es necesario para dar el terminado final y proceder a pintar.

Aplicación como acabado de juntas entre láminas de Drywall

- Cubra el espacio entre láminas o paneles con el **ESTUFLEX E**, coloque la cinta para juntas en el centro, presiónela y ajústela con una espátula de 5", preferiblemente. Quite el exceso de masilla y aplique una capa delgada sobre la cinta. Cubra con el **ESTUFLEX E** los tornillos.
- Cuando el **ESTUFLEX E** haya secado, aplique una segunda capa sobre las juntas y nivele con la espátula hasta 2 pulgadas más allá de la primera capa y deje que seque.
- Cuando la segunda capa haya secado, aplique una capa delgada de acabado en la junta con una espátula o llana más ancha que la usada anteriormente.
- Cuando el **ESTUFLEX E** haya secado, nivele esta última capa con una esponja húmeda si es necesario.

Aplicación como acabado de esquinas o verticales interiores

- Aplique el **ESTUFLEX E** en ambos lados con una espátula de 5". Doble la cinta para juntas a lo largo del pliegue del centro, presiónela en posición y con ayuda de la espátula, colóquela. Retire el exceso de producto y aplique una capa delgada sobre la cinta. Deje que seque y aplique una segunda capa en un lado; deje que ésta seque y luego cubra el otro lado. Cuando el **ESTUFLEX E** seque, use una esponja húmeda para nivelar si es necesario.

Aplicación como acabado de esquinas o verticales exteriores

- Sujete el esquinero metálico, aplique 3 capas de **ESTUFLEX E** dejando secar cada capa antes de poner la siguiente y nivele con una esponja húmeda de ser necesario. La primera capa extiéndala de 4" a 6" en el panel, lámina o muro a estucar, la segunda capa extiéndala un poco más que la primera y la tercera un poco más que la segunda.

Lijado

- En lo posible evite lijar. De ser necesario, los mejores resultados se obtienen lijando con una esponja húmeda, para eliminar el polvo y los rasguños. Una vez el producto se sienta seco, exprima solamente la suficiente agua de la esponja, para eliminar el goteo. Frote suavemente las juntas, usando un movimiento de barrido para remover los puntos altos, haciendo la menor cantidad de pases posibles. Limpie la esponja frecuentemente. Si lija en seco, utilice papel de lija No. 120. Evite rasguñar el panel.

Aplicación de acabado con textura

- Use una brocha de pintar, aplique una buena cantidad del **ESTUFLEX E**. Proporcione inmediatamente la textura a la superficie, usando un rodillo para pintar, esponja u otros utensilios. Cuando el **ESTUFLEX E** esté completamente seco proceda a pintarlo ya que, en este tipo de aplicación, no se pretende que el **ESTUFLEX E** sea la superficie final.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCALID
CHEMICAL
TOXEMENT

ESTUFLEX E

Estuco plástico acrílico para interiores y exteriores

TRATAMIENTOS PARA MUROS

Recomendaciones Especiales

- Mantener el material bien sellado antes de su aplicación.
- Entre usos, cubrir el producto que se encuentra en el envase.
- Aplicar en capas de máximo 1 mm. La aplicación en espesores mayores puede generar fisuración.
- No adicionar agua.
- Dejar secar el producto antes de la aplicación de la siguiente capa.
- El sustrato sobre el que se coloca **ESTUFLEX E** debe tener mínimo 10 días de curado para evitar aparición de fisuras u otros defectos.
- Para proteger el **ESTUFLEX E** en exteriores, se recomienda aplicar sobre éste el recubrimiento acrílico decorativo ACRISELLO de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.
- Se recomienda aplicar y conservar una temperatura ambiente superior a los 13°C, sin cambios bruscos y protegido de la lluvia. Evitar la exposición prolongada al sol o periodos de congelamiento.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

ESTUFLEX E debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo. Una vez abierto el material se recomienda su consumo en el menor tiempo posible, de no ser así puede formar una capa superficial. Para garantizar la durabilidad y evitar la contaminación del producto en el recipiente, deben utilizarse herramientas limpias y mantener el recipiente bien tapado.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

¼ de Galón: 1.5 kg
1 Galón: 6 kg.
Cuñete: 30 kg

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Abril 22 de 2021

ESTUFLEX E

TX40T313

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT