

ESTUFLEX POWDER

Estuco blanco a base de yeso, listo para usar y de secado rápido, para uso en interiores

Descripción

ESTUFLEX POWDER es un estuco blanco a base de yeso, listo para usar y de rápido secado, especialmente desarrollado para dar suavidad y altas resistencias al acabado en espacios interiores de construcción sobre pañetes, repellos, revoques o frisos. Según las proporciones indicadas y siguiendo las instrucciones de preparación correctamente, se obtiene una mezcla con una muy buena trabajabilidad que asegura una excelente adherencia y acabado.

Información Técnica

| PROPIEDAD | VALOR |
|-------------------------------|----------------------------|
| Presentación / Textura | Polvo fino de color blanco |
| Densidad Aparente (g/ml) | 1.2 – 1.6 |
| Factor de Agua (%) | 38% |
| Tiempo de fraguado (minutos)* | 40 +/- 5 min |
| Color | Blanco hueso |

* Este valor puede variar según las condiciones ambientales de obra.

Usos

- Listo para usar, solo hay que mezclarlo con la cantidad de agua recomendada.
- Permite rellenar superficies de ladrillo, de concreto vaciado o bloque de cemento a un espesor total de hasta 1 cm sin fisurarse.
- Como capa fina de acabado o de pulimento sobre pañete, revoque o repellos.
- Adecuado para aplicar en paredes, cielos y terminados de filetes, estrías para posterior uso de pintura.
- Especialmente diseñado para lograr alta resistencia, textura lisa y suavidad en el acabado.
- No produce descuelgue, lo que resulta ideal para su aplicación sobre techos.
- No necesita adiciones, solo agua; se aplica con llana lisa y se nivela con boquillera o codal.

Ventajas

- Bajo costo con óptima calidad.
- Presenta una alta adherencia al pañete y alta adherencia de la pintura.
- Secado rápido.
- Fácil preparación.
- No presenta fisuras.
- Su color blanco permite reducción en el consumo de pintura.
- Por su buen cubrimiento, se disminuye el número de capas a aplicar.

Rendimiento

| CONSUMO APROXIMADO | Kg/m ² |
|-----------------------------|-------------------|
| Un (1) milímetro de espesor | 0.9 – 1.3* |

* El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**

ESTUFLEX POWDER

Estuco blanco a base de yeso, listo para usar y de secado rápido, para uso en interiores

TRATAMIENTOS PARA MUROS

ESTUFLEX POWDER

TX40T775

Aplicación

Preparación de la superficie o soporte

Todas las superficies deben estar entre 4°C y 35°C.

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, totalmente fraguada, libre de grietas, limpia, libre de polvo, grasas y aceites, selladores de concreto, agentes de curado de base cera y otros agentes que puedan afectar la adherencia del producto. Así mismo, no se debe aplicar este producto sobre superficies selladas, como aquellas que previamente han sido pintadas.

Preparación de la mezcla

En un recipiente limpio adicione aproximadamente 2.5 partes de producto por 1 parte de agua limpia.

Adicione **ESTUFLEX POWDER** siempre al agua de forma gradual hasta obtener una pasta o mezcla homogénea sin grumos. Para las primeras capas debe ser pastosa, y para las capas finales cremosa y fluida.

Aplicación del producto

Para acabados: Sobre pañetes, revoques, frisos o repellos: Se aplica con llana metálica lisa, similar a un estuco convencional, extendiéndolo en dirección vertical de abajo hacia arriba y luego en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr el acabado final, siendo suficiente de 1 a 3 capas (dependiendo del acabado y lo plomado de la superficie) para obtener una superficie lisa, brillante y de excelente calidad.

Para Rellenos: Sobre concreto, ladrillo, bloque de cemento, bloque de arcilla, bloque de ladrillo farol liso o estriado: Se aplica con llana metálica lisa y se nivela con la ayuda de una boquillera, codal o regla, extendiéndolo en dirección vertical de abajo hacia arriba, luego en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una superficie totalmente plana. Para el acabado final o pulimento, se aplican mínimo dos capas de **ESTUFLEX POWDER** con llana metálica lisa.

Recomendaciones Especiales

- Usar únicamente en interiores.
- No usar en zonas húmedas.
- El agua para la mezcla deberá ser limpia, libre de materia orgánica, ácidos, aceites, sales u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.
- No mezclar **ESTUFLEX POWDER** con otro producto o componente que no haya sido recomendado en esta Hoja Técnica.
- No se recomienda la aplicación directa de **ESTUFLEX POWDER** sobre muros de concreto vaciado o pantallas. Se recomienda para estos casos utilizar un puente de adherencia tipo ADERCRIL o EUCOLATEX de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT y estando tactoso hacer la aplicación del **ESTUFLEX POWDER** con rodillo.
- Si la superficie no es dimensionalmente estable o presenta fisuras con movimientos activos, éstas podrán copiarse en el producto.
- El tiempo de secado del producto está condicionado por la temperatura y la humedad relativa del lugar donde se aplica.
- Limpiar periódicamente la espátula, la llana y las otras herramientas mientras se aplica el producto.
- No aplicar el producto cuando éste ha comenzado a fraguarse, ni tratar de "arreglarlo". Adicionarle más agua representa entzamiento. El exceso de agua en la preparación perjudica el buen comportamiento del producto. En ese caso, deséchelo y prepare una nueva mezcla.
- La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.
- El acabado liso del **ESTUFLEX POWDER** se genera con la llana y no debe lijarse.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

ESTUFLEX POWDER

Estuco blanco a base de yeso, listo para usar y de secado rápido, para uso en interiores

Manejo y Almacenamiento

ESTUFLEX POWDER debe almacenarse en su envase original, bajo techo en lugar fresco, ventilado, protegido de la humedad, separado del piso y de las paredes.

Vida útil en almacenamiento:

- 6 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Bolsa : 25 kg

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Abril 22 de 2021

TRATAMIENTOS PARA MUROS

ESTUFLEX POWDER

TX40T775

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**